



21049 TRADATE (VA) Italy – Via Rusconi, 6  
Tel. +39.0331.811851 – Fax +39.0331.811083  
E-Mail [vemac@vemac.com](mailto:vemac@vemac.com)  
URL [www.vemac.com](http://www.vemac.com)  
P.IVA/C.F. 02619480128

## **NASTRO FILM POLIESTERE + TESSUTO NON TESSUTO con adesivo gomma termoindurente Art. 1620-25GB**

**Descrizione:** nastro film poliestere con supporto laminato non tessuto in poliestere/poliestere e com adesivo gomma termoindurente. La buona duttilità e resistenza caratterizzano questo nastro allo strappo. Resiste ad un intervallo di temperatura da 0 a 130 °C, quindi classificato come isolamento in classe termica B.

**Applicazioni:** nastro adatto come isolamento finale o isolamento di fase per superfici difficili, per mascherare i punti di saldatura e l'inizio e la fine dell'avvolgimento.

**Tecnica di applicazione:** per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere prima di applicare il nastro. Applicare una pressione uniforme e decisa per ottenere migliori risultati di adesione.

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>VALORI</b>
Supporto base	Film poliestere + tessuto non tessuto
Adesivo	Gomma termoindurente
Spessore totale	150±5 µm
Resistenza alla trazione (kg/25mm)	10 kg/25mm
Allungamento a rottura	100%
Classe termica	B
Adesività all'acciaio (g/25mm)	750 gr/25mm
Valore di tack	cm
Tensione di rottura (kV)	5000 V
Resistenza alla temperatura (°C/ora)	130°C
Colori disponibili	Naturale

**Condizioni di conservazione e scadenza:** il nastro deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto e deve essere evitata l'esposizione prolungata alla luce solare diretta. Per ottenere le migliori prestazioni, il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di produzione.