

Descrizione

Nastro film poliestere con adesivo silicone

CostruzioneFilm poliestere
Adesivo silicone
Film distaccante 0.075 mm**Dati tecnici**

	UNITA'	VALORE	METODO TEST	NOTE
Colore		Verde	Prova visiva	
Spessore supporto	mm	0.050	ASTM D-3652	±0.001mm
Spessore totale	mm	0.150	ASTM D-3652	±0.002mm
Adesività all'acciaio	N/25mm	7.0~10.0	ASTM D-3330	
Resistenza alla trazione	MPa	≥120	ASTM D-3759	
Allungamento a rottura	%	≥100	ASTM D-3759	
Resist. alla temperatura	°C/30min	204		
Lungh. rotoli standard	m	66		

Caratteristiche

Questa serie di nastri in poliestere rivestiti in silicone possiede buone prestazioni come nastro per mascherature per alte temperature

Applicazioni

Applicabile per il processo di finitura, come verniciatura a polvere, anodizzazione, rivestimento, ecc.

Condizioni di conservazione e scadenza

Conservare a temperatura ambiente nella confezione originale. Per ottenere le migliori prestazioni, il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione.

Note

Tutte i dati tecnici sopra menzionati sono i valori medi ottenuti dopo i nostri numerosi test con metodi di prova riconosciuti e affidabili. Al fine di garantire la corretta selezione e utilizzo dei nostri prodotti, si prega di comprendere in anticipo sia gli scopi che le condizioni di utilizzo o di informarci per fornirvi ulteriori spiegazioni e servizi.